

Název		<b>MILLBOARD 1100B</b>
Max. teplota [°C ]		1100
Barva		Bílá
Hmotnost [kg/dm <sup>3</sup> ]		1,10
Zotavení [%]		50
$\lambda$ při 400°C [W/m.°K]		0,14
Ztráta žiháním 800°C [%]		15
Pevnost v tahu [kg/cm <sup>2</sup> ]	Podél vlákna	50
	Napříč vlákna	40
Smrštění [%]	při 1000°C (24 hodin)	1
Stlačitelnost dle ASTM F36 metoda K [%]	70kg/cm <sup>2</sup>	7
Tloušťka [mm]	Tolerance: $\pm 10 \%$	2 3 4 5 6 8 10
Rozměr desky [mm]		1000 x 1000
Popis desky		Izolační deska vyrobená na bázi minerálních vláken.
Použití		Tepelná bariéra a štíty, ohříváče, sušičky, atd.

*Údaje v tomto dokumentu mají pouze informační charakter. Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku.*