

Název		NEFALIT 7
Max. teplota [°C]		850
Barva		Šedá
Hmotnost [kg/dm ³]		0,85
Zotavení [%]		35
λ při 400°C [W/m.°K]		0,10
Ztráta žíháním 800°C [%]		15
Pevnost v tahu [kg/cm ²]	Podélná vlákna	50
	Příčná vlákna	40
Smrštění [%]	při 800°C (24 hodin)	<2,0
Stlačitelnost dle ASTM F36 metoda K [%]	70kg/cm ²	15
Tloušťka [mm]	Tolerance: ± 10 %	2 3 4 5 6 8 10 12
Rozměr desky [mm]		1000 x 1000
Popis desky		Bezazbestová izolační deska na bázi minerálních vláken
Použití		Stavba pecí, ocelářství a hutnictví, další průmyslová odvětví zahrnují: elektrická a tepelná zařízení, topeniště kotlů, sušičky, atd.

Údaje v tomto dokumentu mají pouze informační charakter. Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku.