

INFORMATIVNÍ

Nejvyšší pracovní přetlak	MPa	10		
Nejvyšší dovolená pracovní teplota	°C	Trvale	250	Pára 200
		Krátkodobě	400	

Použití: voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA			Odpovídající zahraniční standard		Zkouší se dle TP 62-085-17
HUSTOTA	g.cm ⁻³	1,7 – 2,0	DIN 28 090 - 2		
STÁLOST V TLAKU * 16 h/175 °C ≈	MPa	27	DIN 52 913		
STLAČITELNOST	%	5 – 15	ASTM F 36 J		
ZOTAVENÍ min.	%	50	ASTM F 36 J		
SPEC. MNOŽ.NETĚSNOSTI ≈	mg/(s.m)	0,04	DIN 3535 – 6		
ODOLNOST PROTI ÚČINKŮM KAPALIN-ZMĚNA TLOUŠŤKY					
OLEJ - IRM 903, ČSN ISO 1817 5 h/150 °C max.	%	4	ASTM F 146		
KAPALINA B - ČSN ISO 1817 5 h/23 °C max.	%	5	ASTM F 146		
ODOLNOST PROTI OHYBU	Nesmí vykazovat trhliny a zlomy		ASTM F 147		
BAREVNÝ ODSTÍN A POTISK	MODRÝ – s jednostranným potiskem TEMASIL DIN 28 091 – 2 FA-MA-1-0 ASTM F 104 F 712 111 M5				

Poznámka:

- a) uvedené parametry ze zkoušek desek o tl. 2,0 mm
- b) * hodnota platí pro tl. 1,5 mm

CERTIFIKACE:

DNV-GL, TZW, PZH, pitná voda ČR, GOST R, UA-Tesko



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 373, IČO 00012092

Temac, a.s. company is incorporated in companies register with Municipal Court in Prague, section B, insert 373, Incorporation No. 00012092

Code: wdb02
www.temac.cz

Strana 1 z 1

Schváleno: 24.7.2017

Účinnost: 25.7.2017