



## TEMASIL HT

## INFORMATIVNÍ

Nejvyšší pracovní přetlak	MPa	12		
Nejvyšší dovolená pracovní teplota	°C	Trvale	330	Pára 250
		Krátkodobě	450	

**Použití:** voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Odpovídající zahraniční standard

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA			Odpovídající zahraniční standard	
HUSTOTA	g.cm <sup>-3</sup>	1,7 – 2,0	DIN 28 090 - 2	
STÁLOST V TLAKU * 16 h/175 °C ≈	MPa	32	DIN 52 913	
STLAČITELNOST	%	5 – 15	ASTM F 36 J	
ZOTAVENÍ min.	%	50	ASTM F 36 J	
SPEC. MNOŽ.NETĚSNOSTI ≈	mg/(s.m)	0,04	DIN 3535 – 6	
ODOLNOST PROTI ÚČINKŮM KAPALIN-ZMĚNA TLOUŠŤKY				
OLEJ - IRM 903, ČSN ISO 1817 5 h/150 °C max.	%	3	ASTM F 146	
KAPALINA B - ČSN ISO 1817 5 h/23 °C max.	%	5	ASTM F 146	
ODOLNOST PROTI OHYBU	Nesmí vykazovat trhliny a zlomy		ASTM F 147	
BAREVNÝ ODSTÍN A POTISK	SVĚTLE MODRÝ – s jednostranným potiskem <b>TEMASIL HT</b> DIN 28 091 – 2 <b>FA-MA-1-0</b> ASTM F 104 <b>F 712 111 M6</b>			

Zkouší se dle TP 62-085-17

## Poznámka:

- a) uvedené parametry ze zkoušek desek o tl. 2,0 mm
- b) \* hodnota platí pro tl. 1,5 mm

## CERTIFIKACE:

DNV-GL, DVGW, BAM, FIRE SAFE (API 6FB), GOST R, UA - Tesko



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 373, IČO 00012092

Temac, a.s. company is incorporated in companies register with Municipal Court in Prague, section B, insert 373, Incorporation No. 00012092

Code: wdb17

Strana 1 z 1

Schváleno: 24.7.2017

Účinnost: 25.7.2017

[www.temac.cz](http://www.temac.cz)

Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány